

BOYA VE SOLVENT HORTUMLARI

SELPAIN HD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA (SAE 100 R7)

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	8	227	908	25	50
5/32"	9	230	920	90	57
3/16"	9.6	230	920	90	62
1/4"	11.8	200	800	100	85
5/16"	14	190	760	115	117
3/8"	16.2	175	700	125	144
1/2"	20	150	600	180	203
5/8"	24.1	105	420	205	296
3/4"	27.5	100	400	240	293
1"	34	70	280	300	535

SELPAIN HD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA İKİZ (SAE 100 R7)

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	8	227	908	25	100
5/32"	9	230	920	90	114
3/16"	9.6	230	920	90	124
1/4"	11.8	200	800	100	170
5/16"	14	190	760	115	234
3/8"	16.2	175	700	125	288
1/2"	20	150	600	180	406
5/8"	24.1	105	420	205	592
3/4"	27.5	100	400	240	586
1"	34	70	280	300	1070

SELPAIN ST-1

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	8.2	325	1300	20	100
5/32"	8.6	300	1200	40	111
3/16"	9.5	293	1172	90	128
1/4"	12	287	1148	100	165
5/16"	13	240	960	115	162
3/8"	15.5	212	848	125	231
1/2"	18.7	185	740	180	263
5/8"	22.5	150	600	205	368
3/4"	25.7	125	500	240	404
1"	31.5	100	400	400	462

SELPAIN ST-1 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA İKİZ

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	8.2	325	1300	20	200
5/32"	8.6	300	1200	40	222
3/16"	9.5	293	1172	90	256
1/4"	12	287	1148	100	330
5/16"	13	240	960	115	324
3/8"	15.5	212	848	125	462
1/2"	18.7	185	740	180	526
5/8"	22.5	150	600	205	736
3/4"	25.7	125	500	240	808
1"	31.5	100	400	400	924