Rakorlar ve Kuplörler

Aşağıdaki bağlantı parçaları SHPI'nin şu hortumlarına takılabilir:
- Takviyeli poliüretan hava hortum grupları,
- Spiral poliüretan hortumlar,
- Takviyeli spiral poliüretan hava hortumu
- Spiral naylon hava hortumu

Sabit Tip

ERKEK RAKOR	HORTUM ÖLÇÜSÜ	HORTUM İÇ ÇAP x DIŞ ÇAP.	ERKEK DİŞ (PT/ NPT)	PARÇA NUMARASI
	(mm)	5x8	1/4	1/4"FA5080
		6.5x10	1/4	1/4"FA6510
		8x12	1/4	1/4"FA8012
		8.5x12.5	1/4	1/4"FA85125
		10x15	3/8	3/8"FA1015
		11x16	3/8	3/8"FA1116
	(inch)	1/4x.375	1/4	1/4"FA6510
		5/16x 472	1/4	1/4"FA8012
		3/8x.562	3/8	3/8"FA1015

PLASTİK KORUMALI ERKEK RAKOR	HORTUM ÖLÇÜSÜ	HORTUM İÇ ÇAP x DIŞ ÇAP	ERKEK DİŞ (PT/ NPT)	PARÇA NUMARASI
	(mm)	5x8	1/4	1/4"FC5080
		6.5x10	1/4	1/4"FC6510
		8x12	1/4	1/4"FC8012
		8.5x12.5	1/4	1/4"FC85125
		10x15	3/8	3/8"FC1015
		11x16	3/8	3/8"FC1116
	(inch)	1/4x.375	1/4	1/4"FC6510
		5/16x472	1/4	1/4"FC8012
		3/8x 562	3/8	3/8"FC1015

YAYLI ERKEK RAKOR	HORTUM ÖLÇÜSÜ	HORTUM İÇ ÇAP x DIŞ ÇAP	ERKEK DİŞ (PT/ NPT)	PARÇA NUMARASI
	(mm)	5x8	1/4	1/4"FD5080
		6.5x10	1/4	1/4"FD6510
		8x12	1/4	1/4"FD8012
		8.5x12.5	1/4	1/4"FD85125
		10x15	3/8	3/8"FD1015
		11x16	3/8	3/8"FD1116
	(inch)	1/4x.375	1/4	1/4"FD6510
		5/16x472	1/4	1/4"FD8012
		3/8x.562	3/8	3/8"FD1015

Rakorlar ve Kuplörler


Döner Tip

ERKEK RAKOR	HORTUM ÖLÇÜSÜ	HORTUM İÇ ÇAPI x DIŞ ÇAPI	ERKEK DİŞ (PT NPT)	PARÇA NUMARASI
	(mm)	5x8	1/4	1/4"FAS5080
		6.5x10	1/4	1/4"FAS6510
		8x12	1/4	1/4"FAS8012
		8.5x12.5	1/4	1/4"FAS85125
		10x15	3/8	3/8"FAS1015
		11x16	3/8	3/8"FAS1116
	(inch)	1/4x 375	1/4	1/4"FAS6510
		5/16x.472	1/4	1/4"FAS8012
		3/8x 562	3/8	3/8"FAS1015


PLASTİK KORUMALI ERKEK RAKOR	HORTUM ÖLÇÜSÜ	HORTUM İÇ ÇAPI x DIŞ ÇAPI	ERKEK DİŞ (PT/NPT)	PARÇA NUMARASI
	(mm)	5x8	1/4	1/4"FCS5080
		6.5x10	1/4	1/4"FCS6510
		8x12	1/4	1/4"FCS8012
		8.5x12.5	1/4	1/4"FCS85125
		10x15	3/8	3/8"FCS1015
		11x16	3/8	3/8"FCS1116
	(inch)	1/4x 375	1/4	1/4"FCS6510
		5/16x.472	1/4	1/4"FCS8012
		3/8x 562	3/8	3/8"FCS1015

YAYLI ERKEK RAKOR	HORTUM ÖLÇÜSÜ	HORTUM İÇ ÇAP x DIŞ ÇAP	ERKEK DİŞ (PT/NPT)	PARÇA NUMARASI
	(mm)	5x8	1/4	1/4"FDS5080
		6.5x10	1/4	1/4"FDS6510
		8x12	1/4	1/4"FDS8012
		8.5x12.5	1/4	1/4"FOS85125
		10x15	3/8	3/8"FDS1015
		11x16	3/8	3/8"FDS1116
	(inch)	1/4x 375	1/4	1/4"FDS6510
		5/16x.472	1/4	1/4"FOS8012
		3/8x 562	3/8	3/8"FDS1015

TEKNİK ŞEMALAR



SERTLİK KARŞILAŞTIRMASI



ÖLÇÜ DÖNÜŞTÜRME

Donüştürme	Çarpan	kpa → PSI	0.145
İnç → mm	25.4	PSI → Bar	0.0689
mm → inç	0.0394	Bar → PSI	14.51
Ft → metre	0.3048	°F → °C	(°F-32) / (1.8)
Metre → Ft	3.2808	°C → °F	(1.8)°C +32
PSI → kpa	6.8948		

KİMYASAL DAYANIKLILIK ÇİZELGESİ

N	PUR	PE	PVC	
-	4	1	4	Asetik Asit, Buzul
-	4	1	4	Asetik asit %30
-	4	2	4	Aseton
-	4	1	1	Asetilen
-	4	-	-	Akazene
-	3	2	1	Alüminyum Klorür (sulu)
-	3	-	-	Alüminyum Nitrat (sulu)
-	4	2	1	Susuz Amonyak
-	3	-	-	Amonyak Gazı (soğuk)
-	4	-	-	Amonyak Gazı (sıcak)
-	1	1	1	Amonyum Klorür (sulu)
-	1	1	1	Amonyum Sülfat (sulu)
-	4	2	1	Amil Alkol
-	4	-	-	Amil Naftalin
-	1	-	-	Hayvansal Yağ
-	4	2	3	Kral Suyu
-	3	2	1	Arsenik Asit
-	2	1	1	Asfalt
-	2	-	-	ASTM Yakıt A
-	3	-	-	ASTM Yakıt B
-	3	1	1	ASTM Yakıt C
-	1	1	1	Baryum Klorür (sulu)
1	2	1	1	Bira
-	4	1	1	Şeker Pancarı Şerbetleri
1	3	3	3	Benzen
-	2	-	-	Benzin
-	4	-	-	Yüksek Fırın Gazı
-	4	-	1	Çamaşır Suyu Çözeltisi
-	1	1	2	Boraks
-	1	1	1	Borik Asit
-	4	-	-	Fren Sıvısı
-	2	4	3	Salamura
4	4	-	-	Bromlu Su
-	2	-	-	Bunker Yakıtı
1	1	3	3	Bütan
-	1	-	-	Tereyağı
3	4	1	2	Bütil Alkol
-	4	1	1	Bütilen
1	1	2	1	Kalsiyum klorür (sulu)
-	1	2	1	Kalsiyum hidroksit (sulu)
1	1	-	-	Kalsiyum Nitrat (sulu)
-	1	-	-	Kalsiyum Sülfit (sulu)
-	4	-	1	Kamış Şekeri Şerbeti
-	3	2	3	Karbolik Asit
-	1	3	1	Karbondioksit
-	1	2	1	Karbonik Asit
-	1	2	1	Karbon Monoksit
3	4	2	2	Karbon Tetraklorür
-	1	-	1	Hint Yağı
4	4	2	1	Kuru Klor
4	4	-	1	Nemli Klor
3	4	3	4	Kloroform
-	4	-	-	Kloroks
4	4	1	1	Kromik Asit
1	1	1	2	Sitrik Asit Kömür
-	3	-	-	Katranı
-	2	-	1	Hindistan Cevizi Yağı
-	1	-	1	Morina Karaciğer Yağı
-	4	-	-	Kok Fırını Gazı
-	1	2	1	Bakır Klorür (sulu)
-	1	2	1	Bakır Klorür (sulu)
-	1	3	2	Mısır Yağı
-	1	2	2	Pamuk Tohumu Yağı
4	4	3	4	Kreozot
1	1	2	4	Siklohekzan
-	4	-	-	Denatüre Alkol
-	4	1	1	Deterjan Solüsyonu
-	3	3	1	Dizel Yakıt
-	4	-	-	Dioksan
-	3	-	-	Dowtherm Yağı
-	4	-	-	Kuru Temizleme Sıvıları
-	3	-	4	Etan
-	4	-	-	Etil Akrilat
3	4	-	-	Etil Alkol
-	4	-	-	Etil Benzin
-	2	-	-	Etil Selüloz
-	2	-	-	Etil Klorür
-	3	-	-	Etil Eter

N	PUR	PE	PVC	
-	4	1	4	Etilen Klorür
-	4	1	4	Etilen Glikol
-	4	2	4	Etilen Oksit
-	4	1	1	Etilen Triklorür
-	4	-	-	Demir (III) Klorür (sulu)
-	3	2	1	Demir (III) Nitrat (sulu)
-	3	-	-	Demir (III) Sülfat (sulu)
-	4	2	1	Flor (Sıvı)
-	3	-	-	Formaldehit (RT)
-	4	-	-	Formik Asit
-	1	1	1	Freon 11
-	1	1	1	Freon 12
-	4	2	1	Freon 22
-	4	-	-	Fuel Oil
-	1	-	-	Futural Glikoz
-	4	2	3	Tutkal
-	3	2	1	Gliserin
-	2	1	1	Glikoller
-	2	-	-	Yeşil Sülfat Likörü
-	3	-	-	Heksan
-	3	1	1	Hidrolik Yağı
-	1	1	1	Hidroklorik Asit (soğuk) %37
1	2	1	1	Hidroklorik Asit (sıcak) %37
-	4	1	1	Hidroflorik Asit (Kons.) Soğuk
1	3	3	3	Hidroflorik Asit (Kons.) Sıcak
-	2	-	-	Hidrojen Gazı
-	4	-	-	İzobütil Alkol
-	4	-	1	İzooktan
-	1	1	2	İzoproil Asetat
-	1	1	1	İzoproil Alkol
-	4	-	-	İzopropil Eter
-	2	4	3	Kerosen
4	4	-	-	Lak
-	2	-	-	Lak Solventleri
1	1	3	3	İç Yağ
-	1	-	-	Lavanta Yağı
3	4	1	2	Kurşun Asetat (sulu)
-	4	1	1	Keten Tohumu Yağı
1	1	2	1	Sıvılaştırılmış Petrol Gazı
-	1	2	1	Yağlar
1	1	-	-	Kostik
-	1	-	-	Magnezyum Klorür (sulu)
-	4	-	1	Magnezyum Hidroksit (sulu)
-	3	2	3	Cıva
-	1	3	1	Metan
-	1	2	1	Metil Asetat
-	1	2	1	Metil Akrilat
3	4	2	2	Metil Alkol
-	1	-	1	Metil Bütil Keton
4	4	2	1	Metil Klorür
4	4	-	1	Metilen Klorür
3	4	3	4	Metil Etil Keton
-	4	-	-	Metil İzobütil Keton
4	4	1	1	Süt
1	1	1	2	Madeni Yağ
-	3	-	-	Neft
-	2	-	1	Naftalin
-	1	-	1	Doğalgaz
-	4	-	-	Sığır Ayağı Yağı
-	1	2	1	Nitrik Asit (Kons.)
-	1	2	1	Nitrik Asit (Sulu)
-	1	3	2	Nitroetan
-	1	2	2	Nitrojen
4	4	3	4	N-Oktan
1	1	2	4	Oleik Asit
-	4	-	-	Oleum Esansları
-	4	1	1	Zeytinyağı
-	3	3	1	Oksijen-Soğuk
-	4	-	-	Oksijen (200-400°F)
-	3	-	-	Tiner, Duco
-	4	-	-	Perklorik Asit
-	3	-	4	Perkloroetilen
-	4	-	-	Petrol-250°F altı
3	4	-	-	Petrol-250°F üstü
-	4	-	-	Fenol
-	2	-	-	Fenil Etil Eter
-	2	-	-	Fosforik Asit-%45
-	3	-	-	Asit Banyosu Çözeltisi

N NAYLON 12 / **PUR** POLİÜRETAN ETHER / **PE** POLİETİLEN / **PVC** POLİVİNİL KLORÜR

N	PUR	PE	PVC	
3	2	-	4	Pikrik Asit
-	4	-	-	Potasyum Asetat (sulu)
-	1	1	1	Potasyum Klorür (sulu)
-	1	1	1	Potasyum Siyanit (sulu)
3	4	1	1	Potasyum Hidroksit (sulu)
-	1	1	1	Üretim Gazı
1	3	3	1	Propan
-	4	-	-	Propil Alkol
-	4	-	-	Propilen
-	4	-	-	Propilen Oksit
-	4	-	-	Pydraul, 10E, 29 ELT
-	4	-	-	Pydraul 30E, 50E, 65E
-	4	-	-	Pydraul,115E
-	4	-	-	Pydraul 230E, 312C, 540C
-	2	-	-	Kolza Yağı
-	1	-	-	Kırmızı Yağ (MIL-H-5606)
-	1	-	-	RJ-1 (MIL-F-2338 B)
-	1	-	-	RP-1 (MIL-F-25576 Cl
1	2	1	1	Tuzlu su
-	4	-	-	Lağım suyu
-	1	-	-	Silikat Esterleri
-	1	1	1	Silikon Yağları
-	1	2	1	Gümüş Nitrat
-	4	-	-	Skydrol 500
-	4	-	-	Skydrol 700
1	3	3	1	Sabun Çözeltileri
1	1	1	1	Sodyum Klorür (sulu)
2	4	2	1	Sodyum Hidroksit (sulu)
-	4	1	2	Sodyum Peroksit (sulu)
-	1	-	-	Sodyum Fosfat (sulu)
-	1	1	1	Sodyum Sülfat (sulu)
-	2	1	1	Soya Fasulyesi Yağı
4	4	-	-	300°F altı Buhar
4	4	-	-	300°F üstü Buhar
-	1	3	3	Stoddard Solventi
-	3	-	4	Stiren
-	4	-	-	Sükroz Çözeltisi
-	3	1	1	Sülfürik Asit (sulandırılmış)
-	4	3	4	Sülfürik Asit (konsantre)
-	4	-	-	Sülfürik Asit (%20 Oleum)
-	3	2	1	Sülfüröz Asit
-	1	2	1	Tanik Asit
-	4	2	4	Tetrakloroetilen
1	4	3	4	Toluen
-	1	-	-	Transformatör Yağı
-	1	-	-	Tip A Şanzıman Yağı
3	4	-	3	Trikloroetan
3	4	3	4	Trikloroetilen
-	1	3	-	Türbin Yağı
1	4	3	2	Terebentin
-	3	3	4	Vernik
1	4	2	1	Sirke
-	4	-	-	Vinil Klorür
1	1	1	1	Su
1	2	3	1	Viski
-	1	-	-	Beyaz yağ
-	3	-	-	Ahşap yağı
2	4	3	4	Ksilen
-	4	1	-	Çinko asetat (sulu)
1	1	-	1	Çinko klorür (sulu)

Lütfen Not Ediniz:

Aşağıdaki derecelendirmeler çok genel bilgi olup yalnızca ilk arama aracı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Gerçek koşullar altında dikkatli testler yapılması gereklidir. Bu derecelendirmelerin doğruluğu hiçbir şekilde garanti edilmemektedir.

Derecelendirmeler: 1. Az veya hiç etki yok / 2. Küçük etki / 3. Orta etki / 4. Şiddetli etki.